



Product Specification Report

1.0/97960001/1116

Miscela di ammine volatili che si distribuiscono in entrambe la fasi del vapore e del condensato, per proteggere le linee contro la corrosione acida.

BOIL TREAT V LP

Trattamento anticorrosivo per la linea vapore-condense

CARATTERISTICHE:

Miscela equilibrata	Costituito da 3 ammine con diverso coefficiente di ripartizione tra fase liquida e vapore e diverso effetto alcalinizzante protegge qualsiasi sistema di linee vaporecondense
Azione efficace	Previene la formazione e di conseguenza l'ingresso di ossido di ferro nell'acqua di alimento del generatore di vapore

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Odore..... Caratteristico
 Densità (20°C) ± 1,0 g/cm³
 Miscibilità in acqua Solubile
 pH (sol 1,0%) ± 11

INGREDIENTI ATTIVI:

- Morfolina
- Cicloesilamina
- 2-dietilaminoetanolo

PRECAUZIONI D'USO:

Il prodotto contiene ammine volatili, è opportuno quindi tenere il recipiente chiuso. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

MODALITA' D'USO:

Il prodotto va alimentato in continuo sulla linea o nella vasca di accumulo della linea di alimento del generatore di vapore. Il sistema di alimentazione ottimale si realizza mediante l'uso di pompa dosatrice asservita alla pompa di alimento caldaia. Il dosaggio varia da 40 ÷ 100 ppm in funzione delle caratteristiche (concentrazione anidride carbonica disciolta) e della temperatura dell'acqua di alimento.

I parametri dell'acqua di alimento da tenere sotto controllo sono riportati nello schema seguente:

pH..... > 8,3
 Ferro < 0,1 ppm

APPROVAZIONI:

Il prodotto contiene ingredienti contemplati nel CFR 21 173.310 dell'FDA (boiler water additives), può quindi essere utilizzato anche per generatori di vapore, dove quest'ultimo va a contatto con alimenti (400 ppm max), esclusi latte e prodotti caseari.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de