



Superior Solutions

Fibrotoit

Coating voor daken uit vezelcement

- Speciaal bestemd voor herstelwerkzaamheden aan daken van vezelcement.
- Wordt direct toegepast op vezelcement, golfplaten, leien, betonnen dakpannen, asfaltsingles.
- Uitstekend bestand tegen slechte weersomstandigheden en veroudering.
- Bevat specifieke middelen die de groei van mos, korstmoss en zwammen vertragen.
- Waterdicht.
- Mooi satijnen uiterlijk.
- Bevat geen oplosmiddelen, niet-ontvlambaar.
- Classificatie: norm Afnor NFT 36005, klasse 1, groep 7b2.
- Kleur: lei, bruin RAL 8015.
- Microporeus.

TOEPASSING

Nieuwe of oude ondergrond: In beide gevallen wordt het product op een onbeschadigde, droge en schone ondergrond aangebracht. Was de ondergrond met een oplossing van CK 18 verdund tot 15-20% met water, laat het 10 tot 15 min inwerken. Grondig met hogedrukreiniger onder minimaal 70 bar afspoelen met water. Indien de ondergrond zeer oud is en/of sterk vervuild met korstmoss of mos, verwijder dan eerst het mos; pas een behandeling toe met Zeptreet 100, verdund in een verhouding van 1 deel op 3 delen water. Bespuit het hele oppervlak, laat het 3 tot 4 dagen inwerken, grondig met hogedrukreiniger onder minimaal 70 bar afspoelen met water.

Voor toepassing:

Voor en na het oplossen de verf goed roeren.

- kwast en rol met lange haren: verdunnen van 0 tot 5 %

- Airless: verdunnen van 8 tot 12 %

Voor een goede bescherming zijn 2 lagen noodzakelijk.

Oplosmiddel en verdunner voor materiaalreiniging: Water.

KARAKTERISTIEKEN VOOR GEBRUIK

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 5°C en hoger dan 40°C, ideale temperatuur is 20°C.

Droogtijd bij 20 °C en relatieve vochtigheid van 65%:

Stofdroog: 10 min – Droog na: 30 min.

Overschilderbaar na 6 uur.

Dekvermogen: 5 t/m 6 m²/kg.

Gebruik het product niet indien de luchtvochtigheid hoger dan 85% van de relatieve vochtigheid bedraagt, ideale luchtvochtigheid bedraagt 60%.

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Zie aanwijzingen voor gebruik op de verpakking. Niet gebruiken bij koud of mistig weer. Voorkom toepassing in de periode van oktober t/m maart en tijdens een zeer vochtige periode. De dakrand met een rol of kwast, om niet op de muren te morsen. Verdraagt geen vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar in de originele verpakking buiten vorst en hitte.

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid: 1,57.

Samenstelling: emulsie op basis van acrylic copolymeer in de waterfase.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0391-0710

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de