

PAROPLUS

Transparante weerbestendige beits op basis van alkydharsen

- PAROPLUS beschermt en decoreert hout.
- PAROPLUS is schimmelwerend en waterafstotend.
- Leverbaar in 5 kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, kersen en kastanje
- Wordt gebruikt op houtwerk, zowel binnen als buiten, in droge, vochtige, landelijke, stedelijke, industriële en marine omgevingen.
- PAROPLUS respecteert de natuurlijke nerf van het hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

PAROPLUS wordt toegepast op natuurlijke houtsoorten na een grondige reiniging van het hout waarbij schimmel, vet, stof, enz. wordt verwijderd. Paroplus goed mengen alvorens aan te brengen. De eerste laag verdund met 5% DILU 464 aanbrengen met een borstel.

De daaropvolgende lagen onverdund aanbrengen.

- Met pistool, verdunnen met 5 tot 7% DILU 464.
- Buiten: drie lagen.
- Binnen: twee lagen.
- Onderhoud: 1 à 2 lagen.

Altijd 24 uur wachten tussen 2 lagen. Dekking: 7 tot 11 m² per liter per laag, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

TOEPASSING

Houten hekken, deuren, ramen, luiken, balustrades, balken en alle overige buiten- en binnenhoutwerk.

TE GEBRUIKEN MET

Platte varkensharen kwast
Velvet roller

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen die vermeld staan op de verpakking.

Kleurloos: Alleen binnen te gebruiken. PAROPLUS niet aanbrengen op bepaalde tropische houtsoorten zoals Iroko, teak en sommige doussie Sipo.

Naaldhout: exudaties kunnen optreden, zelfs enige tijd na het aanbrengen..

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: heldere vloeistof, diverse kleuren.

Dichtheid: 0,89 tot 0,93 afhankelijk van de kleur.

Bindmiddel: Glycerophtalic hars

Vaste stoffen: 46 à 50%.

Flampunt: 35°C.

Droging bij 20°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%:

- stofdroog: 3 uur
- droog: 8 uur
- overschilderbaar: 24 uur.

Classificatie: AFNOR NFT 36005-


Familie 1 - Klasse 4a.



Kastanje



Eiken



Rustiek eiken



Kersen



kleurloos

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie : 0394-1211*

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de